

SILICONE-PRIMER

Amorsă de aderență pentru vopsele și tencuieli siliconice

Proprietăți

Dispersie acrilică siliconică, care aplicată pe suprafețe poroase, le stabilizează și creează condițiile adecvate pentru aderența pe acestea a vopselelor și tencuielilor siliconice.

Pătrunde și se fixează în porii suportului formând un strat adeziv între acesta și vopsea sau tencuiala care urmează a fi aplicată.

Domenii de aplicare

SILICONE-PRIMER este utilizat ca grund gata preparat pentru suporturi poroase, precum suprafețe de beton, zidărie de cărămidă, tencuieli, rigips, PAL etc.

Stabilizează suprafețele casante, precum tencuielile șubrede etc.

Împreună cu vopseaua ISOMAT SILICONE PAINT sau tencuielile siliconice MARMOCRYL SILICONE, constituie un sistem excelent pentru acoperirea și decorarea zidurilor.

Caracteristici Tehnice

| | |
|------------|-----------|
| Formă: | emulsie |
| Culoare: | alb |
| Densitate: | 1.00 kg/l |

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafața de grunduit trebuie să fie uscată și complet lipsită de praf, grăsimi, murdărie etc.

2. Aplicarea

SILICONE-PRIMER se amestecă bine și se aplică uniform pe suport, cu pensula sau trafaletul.

După ce amorsa s-a uscat, se poate aplica vopseaua ISOMAT SILICONE PAINT sau tencuiala MARMOCRYL SILICONE.

Consum

100-200 g/m², în funcție de absorbanta suportului.

Ambalaj

Recipiente de 5 kg, 10 kg și 20 kg.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

Observație

Temperatura pe timpul aplicației trebuie să fie de minimum +5°C.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabel A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs h, tip SBA, este de 30 g/l (2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat SILICONE-PRIMER are un conținut maxim <30 g/l COV.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro